

# WALTER STEINWEDEN

## STAHLGROSSHANDLUNG GMBH

Orber Str. 20 – 22

60386 Frankfurt

Telefon-Nr.: (069) 94 21 45 - 0

Telefax-Nr.: (069) 42 40 61

E-Mail: [info@steinweden.de](mailto:info@steinweden.de)

Internet: [www.steinweden.de](http://www.steinweden.de)

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 7.30 bis 16.00 Uhr, Fr.: 7.30 bis 14.30 Uhr, Mittagspause: 13.00 bis 13.30 Uhr

---

### LAGERLISTE FEDERSTAHL

(Stand 04.03.2008)

---

**FEDERSTAHLDRAHT**, Sorte C, **DIN 2076/17223**, federhart, poliert, über 5 mm gebondert in gerichteten Stäben von 1 m bis 3 m

0,25 mm	1,20 mm	1,95 mm	2,80 mm	4,10 mm	<b>6,00 mm</b>
0,30 mm	1,25 mm	<b>2,00 mm</b>	2,85 mm	4,20 mm	6,50 mm
0,40 mm	1,30 mm	2,10 mm	2,90 mm	4,25 mm	<b>7,00 mm</b>
0,50 mm	1,35 mm	2,15 mm	<b>3,00 mm</b>	4,50 mm	7,50 mm
0,60 mm	1,40 mm	2,20 mm	3,20 mm	4,60 mm	<b>8,00 mm</b>
0,65 mm	1,45 mm	2,25 mm	3,30 mm	4,70 mm	8,50 mm
0,70 mm	1,50 mm	2,30 mm	3,40 mm	4,80 mm	<b>9,00 mm</b>
0,75 mm	1,55 mm	2,35 mm	3,50 mm	4,90 mm	9,50 mm
0,80 mm	1,60 mm	2,40 mm	3,60 mm	<b>5,00 mm</b>	<b>10,00 mm</b>
0,90 mm	1,70 mm	2,50 mm	3,70 mm	5,10 mm	<b>11,00 mm</b>
0,95 mm	1,80 mm	2,60 mm	3,80 mm	5,20 mm	<b>12,00 mm</b>
<b>1,00 mm</b>	1,85 mm	2,65 mm	3,90 mm	5,50 mm	<b>14,00 mm</b>
1,10 mm	1,90 mm	2,70 mm	<b>4,00 mm</b>	5,80 mm	

Mindest-Zugfestigkeit für Federstahldraht (in kg/qmm):

bis 1 mm: ca. 250

bis 2 mm: ca. 200

bis 4 mm: ca. 180

bis 6 mm: ca. 160

bis 14 mm: ca. 130